LINEA CASA 04/09

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEDA TECNICA

Prodotto: VERNICE ACRILICA ALL'ACQUA FACCIA A VISTA

Codici: 820.559.000 (Trasparente); 820.559.001 (Coprente)

TDACDADENTE

DESCRIZIONE: Speciale vernice acrilica lucida trasparente all'acqua ideale per la protezione del cemento faccia a vista , prefabbricati cementizi , mattoni , tufi ed ogni particolare che si intenda proteggere.

E' disponibile su richiesta la versione coprente per superfici in calcestruzzo o prefabbricati cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODDENTE

TRASPARENTE	COPRENTE		
- Lucido	- Lucido		
- Trasparente	- Bianco e tinte a richiesta		
- 3500 cps a 25°C	- 5000 cps a 25°C		
- 1.00 Kg./Lt.	- 1,18 Kg/Lt		
- 8 - 12 mq/lt per mano	- 8 -9 mq/lt per mano		
pennello	rullo	spruzzo	
pennello 5 - 10 %	rullo 5 – 10%	spruzzo 10 – 15%	
5 - 10 %	5 – 10%	10 – 15%	
5 - 10 %	5 – 10%	10 – 15% acqua	
	 Lucido Trasparente 3500 cps a 25°C 1.00 Kg./Lt. 8 - 12 mq/lt per mano 	- Lucido - Trasparente - 3500 cps a 25°C - 1.00 Kg./Lt 8 - 12 mq/lt per mano - Lucido - Bianco c - 5000 cps - 5000 cps - 1,18 Kg - 8 - 9 mq.	- Lucido - Trasparente - 3500 cps a 25°C - 1.00 Kg./Lt Lucido - Bianco e tinte a richiesta - 5000 cps a 25°C - 1,18 Kg/Lt

MODALITA' D'USO

TRASPARENTE

Applicare la vernice diluita al 300% con acqua. Dopo 6 ore applicare una seconda mano di vernice diluita al 10% con acqua

COPRENTE

Applicare una mano di fissativo STABILIZZA all'acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo ed una parte di acqua). Trascorse 6 ore applicare due passate di vernice diluite al 5-10% con acqua con un intervallo di 12-24 ore tra una mano e l'altra

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C

- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali Cat. c/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-40 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 37 g/L