

SCHEMA TECNICA

CALCE ANTICA**RIVESTIMENTO MINERALE PER ESTERNI ED INTERNI**

Codice: 555.555

Descrizione: Rivestimento minerale a base di grassello di calce stagionato. Leganti ed additivi migliorano la resistenza del prodotto tanto da poter consigliare l'applicazione dello stesso anche all'esterno. Svolge sul muro un'azione disinfettante e battericida. Ideale per la ridipintura di facciate di costruzioni d'epoca nei centri storici o in ambiente rurale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- Opaco Annuvolato
COLORE:	- Bianco e tinte da cartella
VISCOSITA':	- 8000 ±1000 CPS CPS (Brookfield rot. 4 a 20 giri)
PESO SPECIFICO:	- 1,40 kg./lt.
APPLICAZIONE:	- pennello
DILUIZIONE:	- prima mano con acqua al 30%; seconda mano con acqua al 15%-20%
ESSICAZIONE:	- a 25°C – 65% U.R, asciutto al tatto dopo 3 ore, sovraverniciabile dopo 8 ore
RESA:	- 8 mq/Lt per mano

CICLO APPLICATIVO

Applicare **Calce Antica** su supporti uniformi, asciutti ed assorbenti. Predisporre l'impalcatura in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. In caso di supporti vecchi o rappezzati, asportare le eventuali parti in fase di distacco, inumidire con acqua e rasare con RASAN, intonaco di sottofondo a base di grassello di calce. Applicare due mani a pennello di **Calce Antica** incrociando il verso, con un intervallo di circa 8 ore tra una mano e l'altra.

Per una maggiore protezione della facciata dalla pioggia battente, si consiglia di applicare, dopo 48 ore con spugna o pennello, una mano di DECAPE' cod. DECAPE'000, protettivo idrorepellente, diluito al 50-100% con acqua

INFORMAZIONI

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non esporlo a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito.

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C.

I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come puramente indicativi.

La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizioni di impiego.

Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza.

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)- 30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: max 15,86 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

10 Lt

