
SCHEDA TECNICA

Prodotto: FERROMAT A RAPIDA ESSICCAZIONE UNIVERSALE

Cod.455.455

DESCRIZIONE: Antiruggine a rapida essiccazione d'impiego universale. Indicata come mano di fondo per la verniciatura industriale di macchinari, carpenteria pesante, serbatoi. Il manufatto trattato con questa antiruggine deve essere sovraverniciato entro le 48 ore con smalti a rapida essiccazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Opaco
COLORE - Grigio e Rosso
VISCOSITA' - 20 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 1.50 Kg/LT
RESA - 6 - 8 mq/lt
Spessore consigliato - 30 – 40 micron secchi

APPLICAZIONE		spruzzo
- % diluizione	-	10
- diluente	-	nitro

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	sovraverniciabile
a 25 °C -65% U.R.	- 15-20 minuti	45 minuti	dopo 4 - 5 ore

CICLI CONSIGLIATI

FERRO - carteggiare e sgrassare con diluente nitro
- applicare una mano fi Ferromat cod.455.455
- applicare una o due mani di Smalto di finitura

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. i /BS – valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 495 g/L

CONFEZIONI			
DI VENDITA	0.5 lt	2.5 lt	15 lt