

**SCHEMA TECNICA**

**Prodotto: PRATIKO "Mano Unica"**

**Codice : 503.503**

DESCRIZIONE: Idropittura di modernissima concezione ad alta viscosità. Ottima copertura a mano unica. Ideale per il "fai date", in quanto di facile applicazione. Non schizza non gocciola. Ottimo punto di bianco.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	- 14.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO	- 1,62 Kg/LT
RESA	- 6/8 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	ruolo ( pelo corto )
- % diluizione (in volume)	10%	tal quale
- diluente	acqua	

ESSICCAZIONE	asciutto	in profondità
a 25 °C -65% U.R.	1-2 ore	6-8 ore

**CICLI CONSIGLIATI**

Superfici nuove	- accertarsi che l'intonaco sia ben asciutto e privo di polvere prima dell'applicazione dell'idropittura PratiKo.
Rifacimenti	- eliminare mediante spazzolatura vecchi strati non aderenti - risanare eventuali formazioni di muffa con Sanificante Via la Muffa cod. 526.526 - stuccare fori, fessure, screpolature con stucco in pasta cod.770.770, carteggiare ove necessario ed applicare l'idropittura PRATIKO.

INFORMAZIONI	- Teme il gelo! - Non applicare a temperature inferiori a 5°C - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
--------------	---

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali ai sensi del D.L. n°65 del 14-03-03.**

*Cat .a/BA-Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 25,47 g/L*

CONFEZIONI DI VENDITA: vaschetta da Lt 5