
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA SCIC TOP
Cod.515.TOP

DESCRIZIONE : Idropittura super lavabile acrilica extra per interno ed esterno. Dotata di ottima pennellabilità, copertura e punto di bianco.

ASPETTO - OPACO
COLORE - BIANCO
VISCOSITA' -8.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5
PESO SPECIFICO -1.46 ± 0,05 Kg/LT
RESA -12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due mani di **CASA SCIC TOP**

MURI esterni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in polvere per esterno cod.773.773
- fissare con STABILIZZA isolante cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti)
oppure con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due mani di **CASA SCIC TOP**

N.B. La lavabilità si esprime e si determina esclusivamente solo dopo 8gg - 10gg dall'applicazione. Questo perchè la resina acrilica necessita di un tempo maggiore per reticolarsi nel modo più efficace e resistente possibile.

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali
Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto: 28,79 g/L

CONFEZIONI :
DI VENDITA : 5 lt 14 lt
