

SCHEDA TECNICA

SILK ARREDO

PITTURA MURALE AD ACQUA

FINITURA OPACA Cod. 508.508

FINITURA SATINATA Cod: 508.510

FINITURA LUCIDA Cod. 508.509

DESCRIZIONE: Idropittura - smalto all'acqua per pareti interne ed esterne. Fra le sue migliori caratteristiche si evidenziano: altissima resistenza al lavaggio, ottima copertura, punto di bianco ed un gradevole decoro nelle rispettive versioni: Opaca Satinata Lucida. **SILK ARREDO** può essere utilizzato anche su legno. Per le sue alte prestazioni e per il ciclo tecnologico di produzione, che ne prevede la macinazione in mulino, può essere considerato a tutti gli effetti uno SMALTO per pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- opaco, satinato, lucido
COLORE	- Bianco e colori di cartella colorabili con flaconcino Colourblend cod. DECBLE001.000
VISCOSITA'	- 7000 CPS
PESO SPECIFICO	- 1.38 ±0,02 Kg/L
APPLICAZIONE	- pennello o rullo
DILUIZIONE	- con acqua, prima mano dal 10% al 15%; seconda mano al 10%
ESSICCAZIONE	- a 25°C – 65°C U.R. 3 ore asciutto al tatto, sovraverniciabile dopo 9 ore.
RESA	- 12 – 14 Mq./Lt. per mano, a seconda del supporto
RESISTENZA AL LAVAGGIO	- 15000 cicli Gardner

CICLO APPLICATIVO

- Pulire accuratamente la superficie da rivestire, asportando eventuali parti in fase di distacco ed effettuare opportuni ripristini con stucco in pasta per interni **Polistuk cod. 770.770**.
- Carteggiare e fissare la superficie con **ISOACRIL cod. 521.521**
- Applicare due mani di **SILK ARREDO** distanziate di 9-10 ore l'una dall'altra

INFORMAZIONI

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito.
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C e superiore ai 30°C
Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/Lt (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L (SILK ARREDO OPACO)

30 g/L (SILK ARREDO SATINATO)

SILK ARREDO LUCIDO: Cat. b/BA- Valore Limite del COV per la Cat. 150 g/L (2007)-100 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 78,6 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

5 Lt

10 Lt

