
SCHEDA TECNICA

Prodotto: IDROPITTURA LAVABILE

Codice : 505.AUC

DESCRIZIONE : idropittura lavabile per interni. Ottima copertura , traspirabilità e distensione. Presenta un aspetto di finitura satinata molto gradevole. Formulata con resine **acriliche** speciali l'IDROPITTURA LAVABILE offre un discreta resistenza alla lavabilità delle superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO TIXOTROPICA
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	-10.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5
PESO SPECIFICO	-1.60 Kg/LT
RESA	-10-12 mq/LT per mano

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione (in volume)	- 25-30%	25-30%
- diluente	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000 -oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.000 - fissare con ISOCASA isolante fissativo cod.520.520.000 - applicare due strati di IDROPITTURA LAVABILE
-----------------	--

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA – Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)- 30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 14,75 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA : 4 lt 14 lt
