

SCHEDA TECNICA

Prodotto: IDROPITTURA SUPER LAVABILE

Codice : 509.GDO

DESCRIZIONE : idropittura ad altissima copertura con buone caratteristiche di traspirabilità e lavabilità. Ottimo effetto di finitura e decoro. Formulata con resina acrilica al 100% e speciali fillers coprenti. Eccezionale rendimento e facilità di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE - BIANCO
VISCOSITA' -10000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO -1.62 Kg/LT
RESA -10-12 mq/LT per mano

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	15-25%	15-25%
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.00
- fissare con ISOCASA cod.520.520.000
- applicare due strati di IDROPITTURA SUPER LAVABILE

MURI esterni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- stuccare fori, fessure e screpolature con Polistuck stucco in polvere per esterno cod.773.773.000
- fissare con ISOSOLV isolante fissativo al solvente inodore cod.522.522.000
- oppure con ISOACRIL isolante acrilico all'acqua cod.521.521.000
- applicare due strati di IDROPITTURA SUPER LAVABILE

INFORMAZIONI

- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso:25 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	4 lt	14 lt
------------------------------	------	-------