

**SCHEDA TECNICA**

**Prodotto: IDROPITTURA SUPER LAVABILE**

**Codice : 509.IM2**

**DESCRIZIONE** : idropittura ad altissima copertura con buone caratteristiche di traspirabilità e lavabilità. Ottimo effetto di finitura e decoro. Formulata con resina acrilica al 100% e speciali fillers coprenti. Eccezionale rendimento e facilità di applicazione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ASPETTO** - OPACO  
**COLORE** - BIANCO  
**VISCOSITA'** -10000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)  
**PESO SPECIFICO** -1.62 Kg/LT  
**RESA** -10-12 mq/LT per mano

**APPLICAZIONE** pennello rullo  
- % diluizione( in volume) 15-25% 15-25%  
- diluente -acqua acqua

**ESSICCAZIONE** asciutto seconda mano  
a 25 °C -65% U.R. 1 ora dopo 8 ore

**CICLI CONSIGLIATI**

**MURI interni** - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare  
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000  
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.00  
- fissare con ISOCASA cod.520.520.000  
- applicare due strati di IDROPITTURA SUPER LAVABILE

**MURI esterni** - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare  
- stuccare fori, fessure e screpolature con Polistuck stucco in polvere per esterno cod.773.773.000  
- fissare con ISOSOLV isolante fissativo al solvente inodore cod.522.522.000  
- oppure con ISOACRIL isolante acrilico all'acqua cod.521.521.000  
- applicare due strati di IDROPITTURA SUPER LAVABILE

**INFORMAZIONI** - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

*Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 25 g/L*

**CONFEZIONI DI VENDITA** 4 lt 14 lt