

SCHEDA TECNICA

Prodotto: TEMPERA

Codice: 513.IM2.000

DESCRIZIONE : idropittura tixotropica professionale di grande rendimento, ottima copertura e facile applicazione. Consigliata, in modo specifico, per la pitturazione di bagni, cucine, cantine e soffitti. Caratteristica fondamentale di questo prodotto è la grande traspirabilità e l'ottimo punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE - BIANCO
VISCOSITA' - 10.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO - 1.70 Kg/LT
RESA - 6 - 8 mq/LT per mano a seconda del supporto

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	30-35%	30-35%
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.00
- fissare con ISOCASA cod.520.520.000
- applicare due strati di TEMPERA

INFORMAZIONI

- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 6,2 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA	4 lt	14 lt
------------	------	-------

