

---

**SCHEMA TECNICA**

---

**Prodotto: IDROPITTURA TRASPIRANTE**

**Codice : 514.AUC**

---

**DESCRIZIONE** : idropittura traspirante murale a base di copolimeri acrilici. Dotata di ottima copertura e pennellabilità. Ideale per ambienti interni, cucine, cantine, in genere dove è necessaria una forte traspirabilità. Punto di bianco buono. Copertura a secco ottima.

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

---

**ASPETTO** - OPACO  
**COLORE** -BIANCO  
**VISCOSITA'** -10.000 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)  
**PESO SPECIFICO** -1.64 Kg/LT  
**RESA** -7-9 mq/LT per mano

---

|                            |          |        |
|----------------------------|----------|--------|
| <b>APPLICAZIONE</b>        | pennello | rullo  |
| - % diluizione (in volume) | 15-25%   | 15-25% |
| - diluente                 | -acqua   | acqua  |

---

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| <b>ESSICCAZIONE</b> | asciutto | seconda mano |
| a 25 °C -65% U.R.   | 1 ora    | dopo 6 ore   |

---

**CICLI CONSIGLIATI**

---

**MURI interni**

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.000
- fissare con ISOCASA isolante fissativo cod.520.520.000
- applicare due strati di IDROPITTURA TRASPIRANTE

---

**INFORMAZIONI**

- Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

*Cat.a /BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria:75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso:12 g/L*

---

|                   |      |       |
|-------------------|------|-------|
| <b>CONFEZIONI</b> |      |       |
| <b>DI VENDITA</b> | 4 lt | 14 lt |

---