
SCHEMA TECNICA

Prodotto: IDROPITTURA TRASPIRANTE

Codice : 514.IM2.000

DESCRIZIONE : idropittura traspirante murale a base di copolimeri vinilici. Dotata di ottima copertura e pennellabilità. Ideale per ambienti interni, cucine, cantine, in genere dove è necessaria una forte traspirabilità. Punto di bianco buono. Copertura a secco ottima.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE -BIANCO
VISCOSITA' -10.000 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)
PESO SPECIFICO -1.64 Kg/LT
RESA -7-9 mq/LT per mano

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	15-25%	15-25%
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770.000
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772.000
- fissare con ISOCASA isolante fissativo cod.520.520.000
- applicare due strati di IDROPITTURA TRASPIRANTE

INFORMAZIONI

- Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat.a /BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria:75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto:12 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA

5 lt	10 lt
------	-------
