

SCHEDA TECNICA

Stabilizza

fissativo acrilico

Codice: 518.518

Descrizione: Isolante fissativo all'acqua. Il suo alto potere legante è ideale per isolare e consolidare superfici murali altamente sfarinanti, sia vecchie che nuove, prima dell'applicazione di idropitture

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- Opaco
COLORE:	- Opalescente
VISCOSITA':	- 11" F4 25 °C
PESO SPECIFICO:	- 1,00 ± 0,02 Kg/Lt
LEGANTE:	- Resine acriliche in microemulsione
APPLICAZIONE:	- pennello - rullo
DILUIZIONE:	- dal 50% al 100% a seconda dell'assorbimento del supporto
ESSICAZIONE:	- 8- 10 ore a 25 °C
RESA:	- 12 – 15 mq/lit in funzione dell'assorbimento del supporto

CICLO APPLICATIVO

Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, spolverare, stuccare con stucco all'acqua, carteggiare e fissare con fissativo STABILIZZA diluito dal 50% al 100% con acqua. Dopo 6 – 8 ore applicare qualsiasi tipo di idropittura

Avvertenze:

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito. I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come puramente indicativi.

La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizioni di impiego.

La Scheda di dati di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. h/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 10 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

5 Lt

25 Lt