
SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOLEGNO IMPREGNANTE A CERA

Codice: 413.413

DESCRIZIONE : impregnante sintetico ad alto grado di penetrazione, additivato con speciali cere paraffiniche modificate ad elevato punto di fusione, che conferiscono alle superfici trattate forte idrorepellenza e resistenza all'umidità. Indicato in modo specifico per la protezione di tutti i tipi di legno dalle muffe, dai microrganismi, da insetti, dai raggi ultravioletti. I suoi componenti vengono assorbiti dal legno senza formare pellicole superficiali, lasciando il poro aperto e quindi il legno nel suo aspetto naturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- SATINATO
COLORE	- TRASPARENTE
VISCOSITA'	- 18 " TAZZA FORD 4
PESO SPECIFICO	- 0.86 Kg/LT
RESA	- 8 - 10 mq/lit (prima mano) / 14 - 15 mq/ lit (seconda mano)

APPLICAZIONE	pennello	immersione
- % diluizione	- tal quale	tal quale
- diluente	-	

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 6 - 8	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato - carteggiare fino all'asportazione totale della vernice
- applicare 1 mano di impregnante cod. 423.423
- applicare 1-2 mani di impregnante cerato

(N.B. per legni resinosi si consiglia di asportare con diluente nitro la resina superflua)

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. h/BS-Valore Limite UE del COV per la Cat.: 750 g/L (2007)-750 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 621 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA 0.750 lt
