
SCHEMA TECNICA

Prodotto: QUARZO BUCCIATO

Codice: 554.554.600

DESCRIZIONE: Speciale Rivestimento Bucciato per Esterno formulato con Resina acrilico-stirolica, farina di silice e speciali additivi. Buona copertura, ottima idrorepellenza e buona traspirabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE - BIANCO
VISCOSITA' -18.000-20000 cps (Brookfield a 25°C)
PESO SPECIFICO -1.55 ± 0,05 Kg/LT
RESA - 4- 6 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

Applicare il prodotto a temperature non inferiori ai 10°C in situazioni di climatologia non piovosa e su pareti completamente asciutte. Basse temperature e umidità superiore all'80% ritardano la stagionatura del film. La condensa notturna e relativi sgocciolamenti possono essere dannosi al decoro finale

APPLICAZIONE rullo di spugna a grana media
- % diluizione 3-5 %
- diluente acqua

ESSICCAZIONE asciutto seconda mano
a 25 °C -65% U.R. 3 ore dopo 8 – 10 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
esterni - rasare o stuccare con stucco in polvere per esterno cod.773.773
- carteggiare le parti stuccate e spolverare
- fissare con fissativo acrilico tipo "Isoacryl cod. 521.521
- applicare una mano di pittura al quarzop liscio tipo Rivestimento al quarzo Universale cod. 550GDO
- dopo circa 12 ore applicare una mano a rullo di "Quarzo Bucciato"

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Dati di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. c/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-40 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA 2,5 lt 5 lt 14 lt
