
SCHEMA TECNICA

Prodotto: CASA SCIC BASI

Codice: 048.512.P00 (BASE P)- 048.512.N00 (BASE N)- 048.512.D00 (BASE D)

DESCRIZIONE: Basi per la realizzazione delle tinte di mazzetta.

Il prodotto è superlavabile, dotato di ottima pennellabilità e copertura. Finitura Opaca , indicata per la pitturazione di superfici Esterne ed Interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco
COLORE	- Bianco
VISCOSITA'	- 9.000 CPS (BROOKFIELD GIR.4/VEL 20)
PESO SPECIFICO	- 1.58 Kg/Lt (Base P)- 1,45 Kg/Lt (Base N)- 1,45 Kg/Lt (Base D)
RESA	- 12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione	15 - 20 %	10-15 %
- diluente	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	6 – 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	-eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 - oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASASCIC Colorato .
MURI esterni	-eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - stuccare fori, screpolature con Polistuck in polvere per esterno cod.773.773 - fissare con STABILIZZA cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti) oppure con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASASCIC Colorato .

INFORMAZIONI - Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

PRODOTTO PRONTO ALL'USO:

Cat. a/BA-Valore Limite UE del COV per la Cat.: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 50 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA **14 Lt** **5 Lt** **1Lt**